

# Paneltack HM

## ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

### VOORDELEN

- Geschikt voor vezelcement en o.a. aluminium composiet
- Sterk, hoog modulus
- KOMO gecertificeerd

### PRODUCT

Paneltack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, o.a. voor de verlijming van vezelcement- en multiplex gevelpanelen.

### TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

### VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanavrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

### VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Meer dan 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksds.thewerccs.com](http://bostiksds.thewerccs.com) verkrijgbaar.



**Artikelnummer**  
30132201  
30132181

**EAN code**  
8713572167201  
8713572027925

**Verpakking**  
patroon 290 ml  
worst 600 ml

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	SMP (Silyl Modified Polymer)
<b>Component</b>	1
<b>Type</b>	elastisch
<b>Consistentie</b>	gladde, homogene pasta
<b>Shore A</b>	ca. 50
<b>Soortelijke massa</b>	1,55 gram/ml
<b>Standvermogen 25 mm</b>	0 mm (bij +20°C)
<b>Huidvorming (begin)</b>	15 min. (bij +20°C/RV 50%)
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40°C tot +90°C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +30°C
<b>Treksterkte</b>	2,5 N/mm <sup>2</sup> ISO 37
<b>Afschuifsterkte</b>	1,8 N/mm <sup>2</sup> ISO 37
<b>Max. toelaatbare verplaatsing</b>	4,3 mm
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Verpakt per</b>	12
<b>Pallet</b>	1152

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.