



weber.prim vloer

Universele geconcentreerde vloerprimer



VLOEREN



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber.prim vloer** is een universele geconcentreerde vloerprimer.

■ TOEPASSING

- Voor het voorbereiden van houten, keramische, betonnen, cement- en calciumsulfaatgebonden ondergronden die afgewerkt worden met weber.floor producten.
- De hechtprimer verbetert de hechting, voorkomt luchtballen, voorkomt wateronttrekking aan de mortelspecie en het bindt de nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden de optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel als ook voor de prestaties van de verharde vloer.
- Afhankelijk van type ondergrond de geconcentreerde vloerprimer verdunnen volgens mengverhouding, zoals aangegeven in de tabel op deze pagina.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg voor een draagkrachtig/stabiel oppervlak en droge ondergrond. Vrij van loszittende delen, stof, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting.
- Schuur, indien nodig, de ondergrond op om een goede hechting te verkrijgen. (Zorg ervoor dat u daarna de ondergrond grondig stofzuigt.) Dicht eventuele openingen in de ondergrond af om lekkage te voorkomen.
- Zorg voor een lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van **weber.prim vloer**.
- Het primeren van de ondergrond is van wezenlijk belang om een goed eindresultaat te verkrijgen.

AANMAKEN

- **weber.prim vloer** moet worden gemengd met schoon leidingwater.
- Afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond de verdunningswaarden/mengverhouding aanhouden.

Ondergrond	Verhouding primer / water	Verbruik primer (verdund)	Aantal lagen
Beton	1:3	0,10 l/m ²	1
Zandcement, Lichtgewicht beton	1:3	0,15 l/m ²	1
Calciumsulfaat	1:1	0,20 l/m ²	1
Natuursteen, tegels	1:1	0,15 l/m ²	1
Hout	1:1	0,15 l/m ²	1
Industriële vloeren - dicht	1:3	0,15 l/m ²	1
Industriële vloeren	1:5 (1e laag) 1:3 (2e laag)	0,20 - 0,40 l/m ²	2
Droge, poreuze oppervlakten	1:5 (1e laag) 1:3 (2e laag)	0,25 - 0,40 l/m ²	2

VLOEREN





VERWERKEN

- Verwerk **weber.prim vloer** tussen de 10°C en 25°C.
- Begin in de verste hoek en werk naar de uitgang toe.
- Breng de vloerprimer aan met behulp van een gieter met fijne sproeikop en verdeel deze met een zachte bezem, borstel of blokkwast in één of meerdere lagen. Alle poriën en capillairen moeten worden voorzien met primer. Laat de primer drogen totdat verfilming optreedt (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ondergrond; 3 tot 16 uur), te herkennen aan de transparante glans (eventueel te voelen; als hij plakt is hij nog niet droog.)
- Voorkom het ontstaan van primerplassen. Verwijder of verdeel eventuele primerplassen voordat de vloer wordt afgewerkt.

AFWERKEN

- Na verfilming binnen 24 uur de weber.floor mortel aanbrengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie.
- Dit product bevat max 12 g/l VOS.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,04 kg/ltr.

■ LET OP

- Verwerk **weber.prim vloer** tussen de 10°C en 25°C.
- **weber.prim vloer** vorstvrij bewaren.
- Niet geconcentreerd gebruiken.
- Te schraal primeren kan leiden tot luchtbelletjes/pinholes in het vloeroppervlak.
- Reeds eerder geëgaliseerde ondergronden dienen eveneens zorgvuldig te worden voorbehandeld.
- Primer niet met een vloerwisser aanbrengen.



Universeel geconcentreerde vloerprimer.

Voor alle weber.floor mortels

Groot hechtvermogen

Waterverdunbaar

Sneldrogend

LEVERINGSVORM

Can à 2,5 liter.

DOSERING

weber.prim vloer moet worden gemengd met schoon leidingwater. Afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond de verdunningswaarden/mengverhouding aanhouden.

VERBRUIK

Ca. 50 m² per jerrycan, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Verwerking: zachte bezem / blokkwast / emmer / gieter.

KLEUR

Wit, droogt transparant op.

HOUDBAARHEID

1 jaar houdbaar na productiedatum, indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

TIPS!

Bij extreem gladde en dichte oppervlaktestructuur de natte primerlaag van **weber.prim vloer** instrooien met droge mortel (die je gaat gebruiken) en inwassen met een zachte bezem/blokkwast.

