



| | |
|--|--|
| Andere belangrijke handelsnamen | Kapoer (Nederland), sintok, keladan, kapur-kejatan (Maleisië), empedoe, singkelkamferhout, sintok, petanang (Indonesië), Borneo camphor-wood (het gebruik van deze naam moet worden afgeraden), swamp kapur (Borneo). |
| Latijnse benaming | Dryobalanops sumatrensis (J.F. Gmel) Kosterm (Dryobalanops aromatica) |
| Herkomst | Maleisië, Indonesië, Sabah, Sarawak. |
| Bomen | Hoogte 60-75 m. De 27-30 m lange, gladde, goed cilindrische stam heeft boven de goed ontwikkelde wortelaanlopen een diameter van 0,9-1,5 m, maximaal 4,5 m. Zeer zware stammen kunnen een sponzig hart hebben. |
| Duurzaamheidsklasse | Schimmels 1-2. Termieten M. |
| Kleur | Het kernhout is licht tot donker roodbruin, het spinthout bruingeel. |
| Gewicht | (600-)630- 700-790(-800) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1200 kg/m ³ . |
| Hardheid | Langsvlak: 500-6000 N |
| Buigsterkte | Matig |
| Vormstabiliteit | Vermoedelijk groot |
| Scheurvorming | Kan voorkomen bij drogen |
| Krimp | Nat naar geheel droog Radiaal: 2,7 Tangentiaal 6,0 |
| Pinholes | Kunnen voorkomen |
| Kwasten | Wordt meestal kwastvrij geleverd |
| Inhoudsstoffen | Bij buitentoepassingen dient roestvast bevestigingsmateriaal te worden gebruikt in verband met aanwezigheid van looizuur. |
| Drogen | Vrij langzaam met neiging tot vervorming en het optreden van haarscheurtjes. Er dient wel op enige variatie in het gedrag tussen de kapursoorten te worden gerekend. |
| Bewerking | Kapur is, zowel met handgereedschap als met machines, matig goed te bewerken. Sommige kapursoorten bevatten kiezel waardoor gereedschappen snel kunnen afstompen. Het gebruik van hardmetalen snijgereedschap wordt aanbevolen. Bij het schaven van kruisdradig hout moet de snijhoek 20° bedragen om opstaande vezels te voorkomen. |
| Voordelen | De geur is uitermate aangenaam, bloemenparfum |
| Toepassing | Kapur is gebruikt voor binnen- en buitentimmerwerk kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen, plinten, traptreden, spanten en huden voor jachtbouw, carrosseriebouw, vloeren, parkbanken enz. De ervaringen met kapur voor buitentimmerwerk zijn echter slecht, vanwege de optredende haarscheurtjes, die ook na de oppervlakafwerking optreden. Kapur wordt ook toegepast voor de fabricage van triplex. |
| Leverbaar in | Diverse tuinhout |
| FC Quality Categorie | Standard |

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5) T +31(0)492 - 53 19 44
Postbus 56 F +31(0)492 - 53 19 45
5700 AB Helmond info@felixwood.nl
Nederland www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 238 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
Bankrekening nr: 419929762
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

RBS Frankfurt (D)
Konto nr: 1433488019
IBAN: DE49502304001433488019
BIC: ABNADEFFRA

KBC Bank Brussel (B)
Bankrekening nr: 4561-9001-2115
IBAN: BE83456190012115
BIC: KREDEBEB

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Handelsonderneming van Felix Clercx B.V. te Helmond, zoals laatstelijk gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
Für alle unsere Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen gelten die aktuellsten, allgemeinen Geschäftsbedingungen der Handelsoberneming von Felix Clercx B.V., aktuell hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne kostenlos ein Exemplar zu.