



weber.mix vuur

Voor chamottestenen in vuurzones en metselstenen.



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Vuurvaste metselmortel die geschikt is voor het metselen of het maken van raapwerk in schoorsteen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten.
- **weber.mix vuur** is bestand tegen temperaturen tot 800°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of berapen van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.
- **weber.mix vuur** niet gebruiken voor raaplagen in de vuurzone.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Te droge of natte stenen kunnen leiden tot een slechte hechting.
- Stenen 24 uur voor de verwerking voorbehandelen.
- Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen.

AANMAKEN

- Voeg 2 liter water toe aan **weber.mix vuur** en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

VERWERKEN

- De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0°C komen. De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij temperaturen onder 5°C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvindt. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.
- Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het verse metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als;
 - de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9.00 uur 's ochtends en 9.00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4°C of
 - als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht.
- Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
- De verwerkingstijd van **weber.mix vuur** is ca. 30 minuten.
- Geschikt voor metselwerk en raaplagen van 5 mm tot 8 mm.

AFWERKEN

- Houd het metsel- of raapwerk vochtig gedurende enkele dagen om verbranding van de mortel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat opwarming geleidelijk gebeurt en pas vanaf 2 weken na het metselen.

■ LET OP

- Gereedschap en handen reinigen met water en zeep.
- Draag geschikte handschoenen.
- Niet onder 5°C verwerken.
- Niet geschikt om mee te pleisteren of te stucen in de vuurzone.



Metselmortel voor alle metselwerken, dragend en niet dragend, binnen en buiten.

Perfekte verwerking voor metselwerk en raaplagen

Tot 800 °C

Schoorstenen, haarden en barbecues

LEVERINGSVORM

Emmer van 12 kg.

VERBRUIK

Metselwerk met metselstenen (210 x 100 x 50 mm) voegdikte van 5 mm ca. 19 kg/m²
Voor raaplagen per mm laagdikte ca. 1,8 kg/m².

KLEUR

Cementgrijs.

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

CLASSIFICATIE

Mortelklasse: M20.
Brandklasse: A1.
Metselmortel voor algemene toepassing (G).
Voegdikte: M (4 ≤ V ≤ 8 mm) L (8 ≤ V ≤ 12 mm)
Morteltoepassingstype: A.



TIPS!

Chamottestenen hebben een zeer hoge wateropslorping. Om een goede hechting tussen de metselstenen en de mortel te realiseren, de metselstenen 24 uur voor verwerking langere tijd onder water dompelen (± 10 min.) en bewaren onder folie.

De metselstenen winddroog verwerken.

