



weber.dry hoek

Wand- en vloerafrondingsmortel



WATERDICHTING

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Snelafbindende waterdichte mortel voor holle hoeken, reparatie en egalisatielagen.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- **weber.dry hoek** is geschikt voor het maken van holle hoeken bij wand/vloer- en wand / wand-aansluitingen.
- Ook geschikt voor het repareren van gaten > 5 mm en het egaliseren van wanden voordat deze wordt afgewerkt met **weber.dry cement** of **weber.dry bitumen**.
- Breng een laag van 5 tot 10 mm aan op vochtige muren en vloeren als onderlaag voor **weber.dry cement**.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is en daarbij vrij van stof en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede hechting.
- De ondergronden zodanig voorvochtigen dat deze vochtig aanvoelt op het moment dat **weber.dry hoek** wordt aangebracht.

AANMAKEN

- Voeg 2,5 - 3.0 liter water toe aan 25 kg.
- Meng dit ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.

VERWERKEN

- Breng voor het maken van holle hoeken voldoende materiaal aan en werk deze af met een grote troffel.
- Bij onvoldoende materiaal de mortel nat in nat aanbrengen.
- Hoeken afwerken in een radius van 5 cm.
- Breng een laag van 5 tot 10 mm aan op vochtige muren en vloeren als onderlaag voor **weber.dry cement**.

AFWERKEN

- Werk het oppervlak af met **weber.dry cement** of **weber.dry bitumen**.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Verwerkingstijd: ca. 15 minuten.
- Droogtijd: ca. 60 minuten.
- Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 25°C.

■ LET OP

- Mortel niet geschikt voor continue waterbelasting.
- Bij wateraanranding, deze eerst verhelpen met **weber.rep cebar**.



Snelafbindende waterdichte mortel voor holle hoeken, reparatie en egalisatielagen.

Waterdicht, vezelversterkt en snelverhardend

Voor onder meer het afronden van hoeken

Geschikt voor het repareren van gaten en
uitvlakken van wanden

Krimp gecompenseerd en sulfaatbestand

LEVERINGSVORM

Zak à 25 kg.

DOSERING

Voeg 2,5 - 3.0 liter water toe aan 25 kg.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de desbetreffende toepassing.
Holle hoeken: ca. 3,0 kg/m.
Egalisatie: ca. 1,8 kg/m² per mm laagdikte.
Voorbehandelingsprimer 1 op 10: 0,1 kg/m² per mm laagdikte.

GEREEDSCHAP

Troffel, spaan.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

9 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en ongeopende verpakking.

WATERDICHTING

