

Superelastische pastategellijm

Basis Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur Geel.

Productvoordelen

- Zeer gunstig verbruik
- Binnen en buiten toepasbaar
- Na afbinding ongevoelig voor vorst
- Vochtbestendig
- Vanaf 0° C verwerkbaar
- Superelastisch
- Hoge aanvangskleefkracht
- Uitermate geschikt voor buitengeveltoepassing
- IKOB-BKB certificaatnummer:IKB1464



DUBOKEUR®

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- wandtegels
- DHG-en grestegels
- mozaïek
- natuursteen
- bouw- en isolatieplaten.

NB. Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 681 Marmercol of 711 Uniflex.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:

- cementgebonden ondergronden
- gipsgebonden ondergronden
- diverse plaatmaterialen
- buitengevelisolatiesystemen
- bestaand tegelwerk.

Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,4 kg/l.
Verbruik	Ca. 0,9 kg/m ² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke ondergronden. Zie ook bij de afbeelding van de vertandingen.
Classificaties	D2TE conform NEN-EN 12004 bepaald door IKOB/BKB certificaat nr. 1464/09682. Een superelastische pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. KOMO kwaliteitskeurmerk. Voor dit keurmerk moet de lijm, naast de eisen volgens de Europese Norm 12004, ook voldoen aan afschuifsterkte testen conform BRL 1011. Hieruit blijkt dat de 682 Majolicol een zeer hoog spanningopnemend vermogen heeft van 0,9 mm bij een kracht van 90N/mm. 682 Majolicol is volgens het NIBE te Bussum als zeer goede keuze beoordeeld en draagt het DUBOkeur. De levensduur bedraagt >30 jaar volgens DUBOkeur.
Vochtbestendigheid	Zeer geschikt voor toepassing in de zgn. "natte ruimten" en op buitengevels. Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Alkalibestendigheid	682 Majolicol is bestand tegen een alkalisch milieu.

682 majolicol

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	Vanaf 0° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven 0° C te blijven.
Wachttijd	Er kan zonder wachttijd worden gewerkt.
Open tijd	Binnen 20-30 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Afbindtijd	Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG- en grestegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35° C.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Ondergrond

- 682 Majolicol is geschikt voor vrijwel alle wanden, welke schoon, stof- en vetvrij, vlak en droog zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352.
- Steenachtige wanden eventueel uitvlakken met 658 Wandoforte of 957 Wandoquick.
- Vochtabsorberende en enigszins afzandende wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gesloten ondergronden (binnen), zoals bestaand tegelwerk voorzetten met de te gebruiken pastategellijm of voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
- Gipspleister dient, conform de voorschriften van de fabrikanten van gipspleisters, een laagdikte van minimaal 10 mm te hebben.
- Voor het afbinden van de lijm is het noodzakelijk dat de tegel en/of ondergrond vocht kan opnemen.
- Ondergronden dienen geschikt te zijn voor de beoogde toepassing.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing

- De lijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met de voorgeschreven lijmkam (zie verbruik/vertanding).
- De tegels direct met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen. Op gesloten ondergronden de lijm 10-15 minuten laten "aantrekken", alvorens de tegels te plaatsen.
- Na droging van de lijm (minimaal 24-48 uur) afvoegen met een Eurocol voegproduct.
- Gereedschap en handen direct reinigen met water.

Verzendenheid

Doos á 12x1,5 kg. Pallet á 24 stuks.
Emmer á 4 kg. Pallet á 144 stuks.
Emmer á 7 kg. Pallet á 60 stuks.
Emmer á 14 kg. Pallet á 44 stuks.

Verbruik/vertanding pastategellijmen

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwanden is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (gelijkmatic verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor tegelwerk op buitengevels de tegels zodanig verlijmen dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatic verdeeld over de achterzijde van de tegel).

Vertanding nr. 17
Verbruik ca. 900 g/m²



Vertanding nr. 18
Verbruik ca. 1,3 kg/m²



Vertanding nr. 19
Verbruik ca. 1,8 kg/m²



Vertanding nr. 12
Verbruik ca. 2,5 kg/m²



ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.