



SONEPANEL

Glaswolplaat geschikt voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van scheidingswanden en voorzetwanden.



Lanaë

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gemakkelijk te snijden glaswolplaat met hoge densiteit.

TOEPASSING

Akoestische, thermische en brandveilige isolatie voor lichte scheidings-, systeem- en voorzetwanden met metalen of houten stijl- en regelwerk in de woning- en utiliteitsbouw.

PRODUCTVOORDELEN

- Prettige verwerking: gemakkelijk te verwerken en aan te brengen.
- Duurzaam: gemaakt van gerecycled glas en met een biobased binder.
- Comfortabel wonen en werken: verbetering van comfort en welzijn in leefruimtes.
- Licht in gewicht.
- Sterk geluidsabsorberend, optimaliseert de geluidsisolatie van lichte scheidingswanden.
- Onbrandbare isolatie: draagt bij aan brandveilig bouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermische eigenschappen: R_{declared}

Dikte (mm)	40	45	50	60
R_{declared} (m ² .K/W)	1,10	1,25	1,35	1,65

Dikte (mm)	70	75	90	100
R_{declared} (m ² .K/W)	1,90	2,05	2,50	2,75

Thermische eigenschappen: $\lambda_{\text{declared}}$

De $\lambda_{\text{declared}} = 0,036$ W/m.K.

Warmteweerstand R_c

Voor thermische isolatie van voorzetwanden met vrijstaand metalen stijl- en regelwerk zie binnenzijde productblad.

Brandveiligheid

Isover Sonepanel is onbrandbaar, brandklasse A1 volgens EN 13501-1. De brandwerendheid van een lichte scheidingswand geïsoleerd met Isover Sonepanel is afhankelijk van de opbouw van de gehele constructie.

Akoestische eigenschappen

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α_s (volgens NEN-ISO 354)

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
Sonepanel 40 mm	0,34	0,53	0,86	0,85	0,81	0,89	0,75
Sonepanel 50 mm	0,24	0,57	0,88	1,01	0,94	0,90	0,85
Sonepanel 90 mm	0,74	1,08	1,09	0,97	0,91	0,94	1,00

NRC: Noise Reduction Coefficient volgens ASTM C423

De geluidsisolatie van een lichte scheidingswand geïsoleerd met Isover Sonepanel kan variëren van $R_w = 41$ tot meer dan 78 dB (gemeten in laboratorium). Zie hiervoor de voorbeelden in de tabel op de volgende pagina. Diverse rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Vochtgedrag

- Waterafstotend.
- Niet capillair, niet hygroscopisch.
- Waterdampdiffusiecoëfficiënt $\mu \approx 1,0$.

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- Rotvrij.
- Geen voedingsbodem voor ongedierte.
- Niet corrosief.
- Vormvast.

SONEPANEL

CERTIFICERING

- KOMO productcertificaat K24668.
- CE-markering.
- Kwaliteitssysteem: gecertificeerd volgens ISO 9001.
- Milieuzorgsysteem: gecertificeerd volgens ISO 14001.

AFMETINGEN

Dikte in mm	Breedte in mm	Lengte in mm	m ² per collo	m ² per pallet
40	600	1350	12,96	259,20
45	600	1350	11,34	226,80
50	600	1350	9,72	194,40
60	600	1350	8,10	162,00
70	600	1350	7,29	145,80
75	600	1350	6,48	129,60
90	600	1350	5,67	113,40
100	600	1350	4,86	97,20

LEVERINGSVORM

Isover Sonepanel is verpakt in folie en wordt geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van een weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.

GELUIDSISOLATIE EN BRANDWERENDHEID SCHEIDINGSWANDEN

Enkel skelet aan beide zijden voorzien van gipskartonbeplating

Gipskarton-platen (mm)	Spouw-diepte (mm)	Spouw-vulling Sonepanel (mm)	Gewogen lucht-geluids-isolatie R _w (dB)	Brand-werendheid (minuten)
12,5	45	40	41	30
12,5	50	40	42	30
12,5	75	60	43	30
12,5	100	75	46	30
2 x 12,5	50	40	50	60
2 x 12,5	75	60	51	60
2 x 12,5	100	75	52	60

Dubbel ontkoppeld/gesteund skelet aan beide zijden voorzien van gipskartonbeplating

Gipskarton-platen (mm)	Spouw-diepte (mm)	Spouw-vulling Sonepanel (mm)	Gewogen lucht-geluids-isolatie R _w (dB)	Brand-werendheid (minuten)
2 x 12,5	2 x 45	1 x 40	57	60
2 x 12,5	2 x 50	1 x 40	57	60
2 x 12,5	2 x 75	1 x 60	61*	60
2 x 12,5	2 x 100	1 x 75	62*	60
2 x 12,5	2 x 45	2 x 40	61*	60
2 x 12,5	2 x 50	2 x 40	61*	60
2 x 12,5	2 x 75	2 x 60	63*	60
2 x 12,5	2 x 100	2 x 75	63*	60


* Mag worden toegepast als woningscheidende wand waarvoor geldt $D_{nT,A,k} \geq 52$ dB (uitgaande van 5 dB praktijk-verlies).

GELUIDSISOLATIE VAN WANDEN IN DE PRAKTIJK


De geluidsisolatie van een wand wordt bepaald door:

- De aanwezigheid van isolatiemateriaal met goede geluidsabsorberende eigenschappen in de spouw.
- De spouwbreedte en de vullingsgraad van de spouw. Een verbreding van de spouw met een optimale vullingsgraad van 80% werkt positief.
- De massa en materiaalsoort van de beide spouwbladen; toepassen van (relatief) zware, buigslappe materialen (zoals Gyproc gipskartonplaten) werkt positief.
- De mate van koppeling tussen de beide spouwbladen; meest optimaal zijn volledig ontkoppelde spouwbladen.


Aantal gipsplaten verhogen




Spouw verbreden



Vullingsgraad in de spouw met glaswol verhogen




Toepassen van een dubbel, ontkoppeld skelet



SONEPANEL

In de praktijk zijn de volgende factoren van invloed op de geluidsisolatie:

- Flankerende geluidsoverdracht via andere bouw delen.
- Overlangsgeluidsisolatie via plafonds.
- Aanwezigheid van ramen en deuren (omloopgeluid).
- Naadafdichting (luchtdichtheid).



Is zwaardere isolatie beter voor de geluidsisolatie van een wand dan lichtere isolatie?


Nee. Het gewicht van de isolatie wordt ook wel omschreven als volumieke massa, densiteit of soortelijk gewicht. Lichte scheidingswanden bestaande uit metalen profielen, glaswol en gipskartonplaten functioneren op het gebied van geluidsisolatie volgens het massa-veer-massa principe. Hierbij functioneert het gipskarton als massa en de luchtsponw als veer. Om een goede geluidsisolatie te bereiken mag de veer niet al te stijf zijn teneinde zo min mogelijk geluidstrillingen door te geven van de ene naar de andere gipskartonplaat. De luchtsponw (veer) tussen de twee gipskartonplaten (massa) dient voor het beste akoestische resultaat te worden gevuld met een geluidsabsorberend materiaal zoals glaswol. Akoestisch onderzoek heeft aangetoond dat het soortelijk gewicht van het isolatiemateriaal géén invloed heeft op de globale geluidsisolatie van de wandconstructie.

Meetresultaten geluidsisolatie van lichte scheidingswanden met verschillende densiteiten minerale wol

Constructie-opbouw wand: 12,5 mm gipskartonplaat - 50 mm spouw - 12,5 mm gipskartonplaat

Spouwvulling	$D_{nT,A,k}$ (dB)	R_w (dB)
Glaswol 16-18 kg/m ³	34	42
Steenwol 30 kg/m ³	34	41
Steenwol 84 kg/m ³	34	41

THERMISCHE ISOLATIE VOORZETWANDEN



1. Steens metselwerk
2. Isover Sonepanel achter de stijlen
3. Metalen C-stijlen
4. Isover Sonepanel tussen de stijlen: volledige vulling
5. Isover Vario® KM Duplex klimaatfolie
6. Gyproc gipskartonplaat 12,5 mm

Berekeningen op basis van NTA 8800

Dikte Sonepanel in mm		R_c (m ² .K/W)
Achter de stijlen	Tussen de stijlen	
Luchtsponw 10 mm	90	2,00
60	50	2,72
75	50	3,13
60	75	3,20
90	60	3,79
40	100	3,14
60	100	3,68
90	90	4,35
100	100	4,77

Voor meer berekeningen op basis van de NTA 8800 kijk op beng.termical.nl

SONEPANEL

VERWERKING

Scheidingswanden en systeemwanden

De op lengte afgesneden stroken Sonepanel licht klemmend aanbrengen tussen het regelwerk van de wand. De stroken onderling goed laten aansluiten. Ter plaatse van in de wand opgenomen leidingwerk en/of hulpstukken kan de isolatie ingedrukt worden. Ter plaatse van ingebouwde wandcontactdozen de isolatie zonodig zorgvuldig wegsnijden.

Voorzetwanden

Isover Sonepanel is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden als thermische isolatie in voorzetwanden opgebouwd uit een metalen stijl- en regelwerk. Bij toepassing van deze voorzetwanden moet rekening gehouden worden met de negatieve invloed op de isolatieprestatie door de metalen C-profielen.

Met uitsluitend isolatie tussen de profielen kan niet worden voldaan aan een R_c -waarde van meer dan $2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$. Door Sonepanel in twee lagen aan te brengen kunnen de metalen profielen worden geïsoleerd, waardoor hogere R_c -waarden worden behaald.

Enkele aandachtspunten om de berekende isolatiewaarden ook in de praktijk te kunnen realiseren (zie onderwerp thermische isolatie voorzetwanden binnenzijde productblad):

- De dikte van de Sonepanel dient gelijk te zijn aan de 'diepte' van de profielen, zodat sprake is van volledig gevulde profielen waarbij de isolatie aansluit tegen de binnenzijde van de gipskartonplaat.
- Bij toepassing van een voorzetwand met uitsluitend isolatie tussen de profielen dient er een luchtsponw van 10 mm aanwezig te zijn tussen de profielen en de achterliggende gevel in verband met stelruimte en ter voorkoming van koudebruggen.
- Bij toepassing van Sonepanel in twee lagen dient de dikte van de eerste laag Sonepanel gelijk te zijn aan de ruimte tussen het metalen stijl- en regelwerk en de achterliggende gevel, dus volledige vulling zonder luchtsponw.

Bij het plaatsen van voorzetwanden aan de binnenzijde van de buitengevel is het van belang om een dampremmende laag aan te brengen om vochtproblemen door condensatie te voorkomen. Deze dampremmende laag dient volledig en goed aansluitend aan de binnenzijde vóór de isolatie langs aangebracht te worden.

BESTEKOMSCHRIJVING

Bestekomschrijvingen in STABU zijn voor diverse constructies beschikbaar. De Isover bestekservice is te vinden op www.isovert.nl/bestekservice.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u de brochure 'Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort' downloaden op www.isovert.nl.

MILIEU

- Als grondstof wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas.
- Gedurende haar levensduur bespaart Isover minerale wol meer dan 100 keer de energie die nodig is om het te produceren, te transporteren, te verwijderen en af te voeren en beperkt daarmee bovendien de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO_2 .
- Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties, waarmee glaswol een oneindig aantal keren kan worden gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal.
- Isover werkt er voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recycleren en haar water- en energieverbruik te verminderen.

GEZONDHEID

- Isover minerale wol voldoet aan de Europese Richtlijn 97/67/EC waaruit blijkt dat minerale wol veilig is in productie en gebruik (EUCB-gecertificeerd).
- Het verbeterde bindmiddel beperkt de emissies van VOC's (vluchtige organische stoffen) tot een minimum en voldoet daarmee aan de strengste, internationale eisen.
- Het totale Isover assortiment is voorzien van het Eurofins Indoor Air Comfort Gold label, de beste kwaliteitsklasse voor gezonde binnenlucht.




SAINT-GOBAIN

Isover
Stuurtweg 1b • 4131 NH Vianen
Tel.: 0347 35 84 00
helpdesk@isovert.nl
verkoop@isovert.nl
www.isovert.nl