

Glasroc® F 6 mm

Onbrandbare gipsplaat voor gebogen wanden en plafonds

Gyproc Glasroc F 6 mm gipsplaten zijn flexibel en onbrandbaar en geschikt voor het maken van gebogen wanden of plafonds in de binnenafbouw.



Voordelen

- Geschikt voor gebogen wanden en plafonds.
- Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaat met brandklasse A1.
- Glad en vlak oppervlak.
- Verkrijgbaar met volle kant (VK).

Beschrijving

	Glasroc F 6 mm is een flexibele, onbrandbare, glasvliesversterkte gipsplaat voor het maken van zeer brandwerende gebogen wanden of plafonds in de binnenafbouw.
Kleur van de plaat	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzijde: wit • Rugzijde: wit

Technische data


Normering		
Type	NEN EN 15283-1:2009	gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H1 GM: gipsplaat versterkt met glasvliesmatten F: gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen H1: gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 5%
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

15/04/2024

Glasroc® F 6 mm**Vorm, afmetingen en stapeling**

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
Glasroc F VK	 SK *	6	1200	3000	40
Tolerantie	NEN EN 15283-1:2009	+0,7/-0,4	+0/-3	+0/-3	

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

Gewicht

Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)	dikte 6 mm	6,00 kg/m ²
--	------------	------------------------

Sterkte

Breuksterkte	NEN EN 15283-1:2009	Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
		6	258	101

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 15283-1:2009	W/(m.K)
---	---------------------	---------

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C
----------------------------	---

- Glasroc F platen worden gebogen bevestigd op een frame van Vertebra met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen kunnen worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

15/04/2024