

weber.color perfect

Flexibel voegmiddel voor brede tegelvoegen

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Flexibel voegmiddel met een hoge slijtvastheid voor brede tegelvoegen.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.
- Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 2 tot 20 mm.
- Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.
- Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op tegels op houten vloeren.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg dat de voegen droog zijn en zoveel mogelijk vrij zijn van stoffen zoals cement, lijm en stof.
- Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie. Toegepaste tegellijm mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn uitgehard.
- Verwerkingstemperatuur tussen de 10°C en maximaal 25°C.

AANMAKEN

- Voeg ca. 1 liter water toe aan 5 kg **weber.color perfect**.

VERWERKEN

- Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.
- Breng **weber.color perfect** aan en vul de voegen volledig met een spaan.
- De praktisch open verwerkingstijd is ca. 30 minuten.
- Verwijder na het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het oppervlak van de tegels. Het reinigen van de het oppervlak wordt hierdoor eenvoudiger.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Norm: NEN-EN 13888.
- Klasse: CG2WA_r.
- Verwerkingstijd: ca. 30 min.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer 12 uur.

■ LET OP

- Voeg geen andere additieven toe zoals oplosmiddelen.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.

Wit

Zilvergrijs

Pergamon

Grijs

Antraciet



**HOGESLIJTVASTHEID
EN ZEER
DUURZAAM!**



Flexibel voegmiddel met een hoge slijtvastheid voor brede tegelvoegen.

Binnen en buiten toepasbaar

Zeer flexibel

Geschikt voor vloerverwarming

Waterdicht

Hoge slijtvastheid en zeer duurzaam!

LEVERINGSVORM

Emmer à 5 kg.

DOSERING

Voeg ca. 1 liter water toe aan 5 kg **weber.color perfect**.

VERBRUIK

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.

Berekening:
(tegellengte (mm) + tegelbreedte (mm)) x voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) x 1,8 / tegellengte (mm) x tegelbreedte.

Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

GEREEDSCHAP

Spaan, spons, emmer, menger.

KLEUREN

Wit, zilvergrijs, pergamon, grijs en antraciet.

HOUDBAARHEID

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.

TIPS!

Zet eerst een test op bij het voegen van verkleuringsgevoelige natuursteen.