

# Technisch informatieblad

## Overschilderbaarheid buitendeuren

INFO 10.4.1

Versiedatum: 2-9-2019



Wanneer buitendeuren in de fabriek zijn voorzien van een verfsysteem, dan kunnen deze met de meest gangbare bouwverven worden overgeschilderd. De wijze van overschilderen is afhankelijk van het af-fabriek geleverde concept.

### Concept I, fabrieksmatig geleverd met grondverf

De eindafwerking op het grondverfsysteem moet zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering worden aangebracht. In geval van verwerking, slijtage of beschadiging, moet het grondverfsysteem tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van het grondlaksysteem.

Deze eindafwerking bestaat uit minimaal 2 lagen met een totale minimale droge laagdikte van 50 µm. De lagen dienen te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier.

### Concept II, fabrieksmatig geleverd met voorlak

De eindafwerking van het voorlaksysteem moet binnen de in de onderstaande tabel aangegeven periode aangebracht worden (te rekenen vanaf de levering van het gevel timmerwerk op de bouwplaats).

Dekkend werk	18 maanden
Transparant werk	6 maanden

In geval van verwerking, slijtage of beschadiging, moet het voorlaksysteem tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van het voorlaksysteem.

De eindafwerking moet met een minimale droge laagdikte van 30 µm worden aangebracht.

De laag dient te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier.

### Verfproducten

De volgende professionele verfproducten zijn door Weekamp op verdraagzaamheid getest:

- Sigma S2U Allure
- Sigma Torno
- Sikkens Rubbol SB+
- Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak
- Wijzonol LBH 4SO Hoogglans

Voor Sikkens XD is bekend dat dit hechtingsproblemen kan geven (zgn. cissing). Verder zijn geen overschilderbaarheidsproblemen bekend. Voor overige producten adviseren wij u bij de verfleverancier te verifiëren of de aan te brengen verf zich verdraagt met ons verfsysteem. Doorgaans zullen producten met een COT-kwaliteitscertificaat geen problemen opleveren. Omdat wij werken met verschillende verfleveranciers kunnen wij op uw verzoek fabrikant en type van de laatste door ons aangebrachte laag doorgeven. Het verdient altijd aanbeveling om voor het afschilderen zekerheidshalve een proefvlak aan te brengen.

Wanneer een ander door Weekamp afgelakt product moet worden benaderd, dan kan het beste gekozen worden voor Sigma S2U Semi-Gloss (Alkyd) of Sigma Torno Semi-Gloss (Acrylaat).