

DURAPLY

DE NIEUWSTE GENERATIE MULTIPLEX VOOR BUITEN

STERKER, STABIELER EN DUURZAMER

- ◆ Zeer hoge duurzaamheidsklasse (klasse 3)
- ◆ Zeer stabiel
- ◆ Licht van gewicht
- ◆ Gemakkelijk te bewerken
- ◆ Hoogwaardige kwaliteit dekfineren (BB/BB)
- ◆ Uitermate geschikt voor constructieve
exterieure toepassingen



WWW.JONGENEEL.NL

 **jongeneel**



WAT IS DURAPLY?

Duraply is de nieuwste innovatie in multiplex voor buitentoepassingen. Het is sterker, stabiel en duurzamer dan de meest gebruikte multiplexen en zeker niet duurder. Duraply wordt geproduceerd uit Zuid Europees populieren. De fineren zijn individueel verduurzaamd volgens een gepatenteerd proces. Na drogen worden de fineren kruislings verlijmd. Hierdoor is Duraply een door en door verduurzaamde multiplex met een superieure kwaliteit die de duurzaamheid van Ocoumé overtreft.

DURAPRIME EN DURAPAIN

Duraply is verkrijgbaar in twee varianten: Duraprime (gegrond) en Durapaint (voorzien van een overschilderbare film). Beide varianten zijn uit voorraad leverbaar.

DUURZAAMHEID

Duraply is standaard PEFC gecertificeerd en is op verzoek ook met FSC certificaat leverbaar.

GARANTIE

Duraply® producten zijn voorzien van 15 jaar garantie op delamineren, mits verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERWERKING

Opslag

Sla Duraply schoon, droog, vlak en geventileerd op. Zorg ervoor dat bij de constructie de randen van de plaat niet aan inwatering blootstaan. Plaats de panelen met voldoende afstand van elkaar (rondom ca. 10-20mm), zodat onderhoud aan de randen mogelijk is en het hout voldoende kan werken.

Bevestigen

Rond de randen van de plaat licht af (R=3 mm) ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf. De randen dienen vol te worden afgewerkt met minimaal 2 lagen PVAC lijm, Bison randsealer of een hiervoor speciaal ontwikkeld product volgens het gebruiksvoorschrift van de fabrikant. Voor de bevestiging dienen corrosievrije materialen gebruikt te worden ter voorkoming van verkleuringen en/of roesten. Bij mechanische bevestiging minimaal A2 RVS toepassen.

Voorboren en verzinken

Boorgaten dichten met een niet krimpende vulmassa op basis van twee componenten epoxy welke tegen verschillende weersomstandigheden bestand is. Bij gebruik als gevelbekleding (bijvoorbeeld boeiboorden) en bij andere toepassingen waar slechts één zijde in het zicht blijft, dient voor een goede ventilatie aan de achterzijde van de platen alsmede voor dilatatie voegen tussen de platen gezorgd te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOP	CE2+ (constructieve toepassingen)
Toepassingsgebied	Exterieur volgens EN 636-3
Verlijming	WBP
Vochtpercentage	Tussen 6-14%
Dichtheid	Tussen 400-500 kg/m³
Formaldehyde emissie	Conform E1
Brandwerendheid	Conform D-s2, do

MAATTOLERANTIE

Lengte 250/310 cm	+2.00 / -0,00 mm
Breedte 122/153 cm	+2.00 / -0,00 mm
Dikte 18 mm	Max. (+0,30 mm / -0,50 mm)

AFWERKING

Duraprime	120 mμ, gegrond, wit
Durapaint	200 gr/m², film, grijs

BESCHIKBARE AFMETINGEN

Diktes	10, 12, 15 en 18 mm
Afmeting	250x122 en 310x153 cm

