

Materiaal

Polyethyleenfolie met vezelvlies voorzien van een dispersie-acrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.

Uitvoering

Rollen met een breedte van 60 mm en een lengte van 25 meter.

Andere afmetingen op aanvraag.

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Afschuifsterkte	EN 1943	6N/625mmÇ
Treksterkte	EN 1939	27N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +70°C
Verwerkingstemperatuur		-10°C tot +35°C
Opslagtemperatuur		+15°C tot +25°C
Houdbaarheid		12 maanden in originele verpakking

Voorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die het verlijmen tegengaan.

Verwerking

- illbruck ME301 Foliekleefband wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal, bv. ontluichtingsbuizen, dakpansgewijs overlappend te monteren met de dampremmende folie, zodat een luchtdichte verbinding ontstaat.
- ME301 Foliekleefband goed aandrukken op de te verlijmen ondergrond.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



ME301

FOLIEKLEEFBAND

Toepassingsgebied

ME301 dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende folies en isolatiematerialen. ME301 Foliekleefband is tevens geschikt voor het afdichten rond doorvoeren van de dampremmende folies zoals schoorstenen, ontluichtingsbuizen en het afdichten bij balken, aansluithoeken enz.

Producteigenschappen

- Duurzame verlijming ook na 10 jaar
- 'Toxproof TÜV Rheinland'
- Verouderingsbestendig en omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros
- Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies

ME301

FOLIEKLEEFBAND



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl