

Eigenschappen en toepassingen

- Bostik Aqua Blocker® is een universele afdichting tegen water indringing in de meest uiteenlopende toepassingen zoals bijv. op daken, natte cellen en zelfs voor de afdichting van buiten kelderwanden (in navolging van DIN 18195).
- Bostik Aqua Blocker® is geschikt voor ondergronden zoals bijv. beton, hout, steen, metaal, bezande (oude) dakrollen, polystyrenschuim en vele kunststoffen.
- Niet geschikt voor nieuw en naakt bitumen, PE en PP.
- Bostik Aqua Blocker® is scheuroverbruggend tot minstens 10 mm, het product is UV- bestendig en ongevoelig voor spat- en regenwater, zelfs tijdens uitharding.
- Bostik Aqua Blocker® in patronen is op het gebied van voegafdichting de ideale aanvulling op de strijkbare, spatelbare en rolbare variant.



Aqua Blocker®

Bijzondere eigenschappen

- Bostik Aqua Blocker® is een oplosmiddelvrij en bitumenvrij product op basis van SMP technologie (Silyl Modified Polymer).

Ondergrond en verwerking

- De ondergrond dient voldoende vast, draagkrachtig en vlak te zijn. Tevens moet de ondergrond vrij zijn van olie, vet, stof en andere scheidingslagen.
- De ondergrond mag bij de verwerking van Bostik Aqua Blocker® enigszins vochtig zijn maar NIET nat met een zichtbare waterfilm of staand water.
- Bostik Aqua Blocker® wordt zonder primer met behulp van een stugge kwast, kortharige veloursroller of spatel in twee lagen aangebracht.
- De tweede laag kan bij 20°C na ca. 6 uren worden aangebracht (na stevige huidvorming).
- In hoeken, dus op sterk belaste plaatsen dient men een glas- of polyester- wapeningsnetje in de eerste laag te plaatsen en stevig aan te drukken en later met de tweede laag Bostik Aqua Blocker® volledig af te dekken.
- Voor het later betegelen wordt de tweede verse laag over het hele oppervlak bestrooid met kwartszand (korrelgrootte 0,1-0,5; ca. 2 kg/m²) om een optimale hechting van de tegellijm garanderen. Overtollig zand na 24 uur weg borstelen met een zachte borstel of zachte bezem.
- De hierop aan te brengen tegels dienen met een geschikte elastische tegellijm te worden gelijmd.
- Na ca. 24 uur (bij 20°C) kan de afdichting met Bostik Aqua Blocker® worden belast en eventueel verder worden afgewerkt.
NB: 1 kg verpakking:
- De folie in deze verpakking beschermt het product tegen uitharding en dient vóór de verwerking van Bostik Aqua Blocker® te worden doorgeprikt.
- Verwerking vanuit patronen bij voegafdichting:
- De voegconstructie dient te zijn uitgevoerd conform DIN 18540. Driehoekvoegen vermijden en de voegbodem dient men vrij te houden van aanhechting door gebruik van rondschuim (bij diepe voegen) of tape (bij ondiepe voegen). Als vuistregel kan men aanhouden : voegdiepte is 2/3 van de voegbreedte.
- Voegranden eventueel afplakken met schilderstape. Na aanbrengen van Bostik Aqua Blocker® in de voegen dient men de tape onmiddellijk te verwijderen.
- Bostik Aqua Blocker® gelijkmatig in de voegen aanbrengen en stevig tegen de voegflanken aandrukken zonder luchtinsluitingen. De voegen hierna onmiddellijk net een vochtige spatel of voegspijker gladstrijken en eventueel aangebrachte schilderstape meteen verwijderen.
- Voor afwerking van de voegen gebruikt men een goede afwerkzeep. (géén afwasmiddel).
- Zo zuinig mogelijk werken met afwerkzeepen om verkleuringen van Bostik Aqua Blocker® en aansluitende bouwdeelen te voorkomen.
- Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk opwerken.
(NB. Voor niet-genoemde toepassingen en/of ondergronden Bostik BV raadplegen).

De professionele oplossing



Aqua Blocker®

Verbruik

- Bostik Aqua Blocker® in emmers ca. 2,3 kg/m².
- Bostik Aqua Blocker® in patronen : Bij voegen van BxH mm = 10x10 mm 2,90 strekkende meters per patroon.

Verwerkingstemperatuur


- +5°C tot +35°C

Materiaalsamenstelling

- Elastische afdichtlaag op basis van SMP (Silyl Modified Polymer).

Technische Kenmerken

- Consistentie: pasteus
- Kleur: anthraciet
- Geurbelasting: laag, karakteristiek
- Soortelijke massa: 1,5 g/cm²



Reiniging

- Gereedschappen reinigen met in de handel verkrijgbare, gebruikelijk zijnde oplosmiddelen.

Veiligheid

- Het product is volgens EG-richtlijnen / GevStoffV niet geclassificeerd.
- Bij het werken met chemische producten dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
- Een veiligheidsblad (VIB) is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
- Bevat 3-(2-AMINOETHYLAMINO)PROPYLTRIMETHOXYSILAAN. Kan allergische reacties veroorzaken.

Opslag en houdbaarheid

- Bostik Aqua Blocker® is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities bij temperaturen tussen +5°C tot +25 °C ca. 12 maanden houdbaar.
- De ideale producttemperatuur ligt tussen 15°C en 20°C, daarom dient het product voorafgaand aan de verwerking bij lage temperaturen ca. 2 uur op kamertemperatuur te worden opgeslagen.

Opmerking: Bij hogere temperaturen kan huidvorming optreden.

Verpakking

- 1 kg
- 6 kg
- 14 kg
- 290 ml

Bostik-artikelnummer: 500503-66 EAN-Nr.: 4010327504651
Bostik-artikelnummer: 500504-66 EAN-Nr.: 4010327504675
Bostik-artikelnummer: 500508-66 EAN-Nr.: 4010327504682
Bostik-artikelnummer: 500502-66 EAN-Nr.: 4010327504637

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.