

Water- en vuilafstotende gevelimpregneer



Leveringsvorm

- Blik à 5 liter
- Blik à 10 liter

Kleur

- Transparant

Voordelen

- Universeel toepasbaar
- Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden
- Minstens 10 jaar werkzaam
- Dampregulerend

Productomschrijving

weberklin hamoline is een water- en vuilafstotend, dampregulerend gevel impregneermiddel.

Verbruik
ca. 0,6
l/m²

10 l



Gebruiks-
klaar

Toepassing

- **weberklin hamoline** zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is dampregulerend.
- Inzetbaar op zowel een droge als licht vochtige ondergrond.
- Onzichtbaar en vuilafstotend.
- Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden pleisterwerk.
- **weberklin hamoline** is toe te passen over eerder geïmpregneerde ondergronden.
- **weberklin hamoline** is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Borstel het muuroppervlak droog af. De ondergrond dient schoon te zijn. Eventuele beschadigingen en voegwerk herstellen (voegen/ of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn).

AANMAKEN

weberklin hamoline is direct klaar om te gebruiken, moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen. Schud de verpakking voor gebruik.

VERWERKEN

weberklin hamoline niet onder 5 °C verwerken. Het product bij voorkeur met een lagedrukspuit overvloedig aanbrengen. Werk nat in nat, van beneden naar boven. Bij het gebruik van een kwast op een zwak-zuigende ondergrond altijd twee keer, nat in nat opbrengen. Bij voorkeur toepassen op een droge ondergrond. Indien het toch toegepast wordt op vochtige oppervlakken, dan dient de behandeling na enkele maanden te worden herhaald.

AANVULLENDE INFORMATIE

Glas en kozijnen afplakken om schade te voorkomen. Eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf direct met terpentine verwijderen. Opgedroogde **weberklin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden!

Verbruik

Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m² te worden aangebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m². 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

Gereedschap

Lage drukspuit, handschoenen en terpentine.

Technische informatie

- Samenstelling: oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen.
- Gebruik: niet onder 5 °C verwerken.
- Soortelijk gewicht: 0,8 kg/l.

Let op

- Gereedschappen en gemorst product direct met terpentine reinigen/verwijderen.
- Opgedroogde **weberklin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.
- Niet onder 5 °C verwerken.
- **weberklin hamoline** niet over gesloten coatings toepassen.
- Tast bitumen aan.

Houdbaarheid

weberklin hamoline is 24 maanden houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in de gesloten en originele verpakking.