



Wanduitvlakmortel 2 - 30 mm

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Wanduitvlakmortel voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden.

■ TOEPASSING

- Voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden zoals metselwerk, beton, stucwerk en kalkzandsteen.
- Laagdiktes tussen de 2 - 30 mm.
- Ook geschikt voor keldermuren van zwaar metselwerk bij niet drukkend grondwater.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel, vrij van stof en hechtingsverminderende zaken is.
- Zuigende ondergronden benatten met water.
- Niet zuigende ondergrond aanbranden met **weber.mix vlak** (vlak aanmaken en met een harde handveger op beton oppervlak borstelen). Na uitharden ($\pm 1 \frac{1}{2}$ uur) vlak in gewenste laagdikte opzetten.
- Bij toepassing over tegels, deze eerst schuren met een grove korrel.

AANMAKEN

- Meng het geheel met een geschikte menger tot een homogene, klontvrije massa.

VERWERKEN

- Na de menging kan de mortel direct verwerkt worden. Breng de mortel aan op de wand in de juiste laagdikte en rei deze vlak af.
- Na 3-4 uur (bij 20°C) is het oppervlak klaar om te worden betegeld.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Klasse: CSIII.
- Verwerkingstijd: ca. 45 minuten.
- Wachtijd voor verdere verwerking: 3 tot 5 uur.
- Toepassingsdikte: 2 tot 30 mm.
- Gebruik: Onder de 5°C en boven de 25°C niet verwerken.
- Druksterkte: ca. 7,5 N/mm².

■ LET OP

- Onder de 5°C niet verwerken.
- Beschermen tegen uitdroging door tocht en te hoge temperatuur.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.



Wanduitvlakmortel voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden.

Al na 4 uur betegelbaar

2-30 mm laagdikte

Vorstbestendig vanaf 10 mm laagdikte

Stofarm

LEVERINGSVORM

Kunststof emmer à 20 kg.

DOSERING

weber.mix vlak 20 kg mengen met 3,6 - 4,2 liter water.

VERBRUIK

1,2 kg/m² per mm laagdikte.

GEREEDSCHAP

Rei, spaarbord en troffel.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

6 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.