



# weber.color comfort



Flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen

## ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen.

## ■ TOEPASSING

- Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.
- Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 1 tot 6 mm.
- Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.
- Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren.

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

- Zorg dat de voegen droog zijn en zoveel mogelijk vrij zijn van stoffen zoals cement, lijm en stof.
- Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen. De toegepaste tegellijm mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn uitgehard.
- Verwerkingstemperatuur tussen de 10°C en maximaal 25°C.
- Draag geschikte handschoenen.

### AANMAKEN

- Voeg ca. 1,5 liter water toe aan 5 kg **weber.color comfort**.

### VERWERKEN

- Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.
- Breng **weber.color comfort** aan en vul de voegen volledig met een spaan.
- De praktische verwerkingstijd is ca. 30 minuten.
- Verwijder na het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het oppervlak van de tegels. Het reinigen van het oppervlak wordt hierdoor eenvoudiger.

## ■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Norm: NEN-EN 13888.
- Klasse: CG2W.
- Verwerkingstijd: ca. 30 min.
- Verwerking: ca. 1 uur.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer 12 uur.
- Bijzonder geschikt als voegmiddel voor tegels op een houten ondergrond.

## ■ LET OP

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.



Flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen.

Binnen en buiten toepasbaar

Zeer flexibel

Geschikt voor vloerverwarming

Voor voegen van 1 tot 6 mm

Waterdicht

### LEVERINGSVORM

Zak à 5 kg.

### DOSERING

Voeg ca. 1,5 liter water toe aan 5 kg **weber.color comfort**.

### VERBRUIK

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.

Berekening:

$(\text{tegelengte (mm)} + \text{tegelbreedte (mm)}) \times \text{voegbreedte (mm)} \times \text{voegdiepte (mm)} \times 1,6 / \text{tegelengte (mm)} \times \text{tegelbreedte (mm)}$

Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

### GEREEDSCHAP

Spaan, spons, emmer en menger.

### KLEUREN

Wit, zilvergrijs, pergamon, grijs en antraciet.

### HOUDBAARHEID

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.

### TIPS!

Zet eerst een test op bij het voegen van kleuringsgevoelige natuursteen.

TEGELEN

TEGELEN

