

Algemene kwaliteitsomschrijving berkentriplex

PontMeyer levert een groot assortiment ongecoat berkentriplex. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gangbare dekfineer kwaliteiten met bijbehorende omschrijving. Wij helpen u graag met het bepalen van de, voor uw toepassing, juiste kwaliteit.

Tegenwoordig komt het meeste omgecoate berkentriplex uit Rusland en voormalig Rusland: Oekraïne, Letland, etc. Ongecoat berkentriplex uit Finland wordt op dit moment weinig geïmporteerd. Enkele uitzonderingen, vaak gebruikt als "technisch" triplex, daargelaten. De gebruikte omschrijving slaat hoofdzakelijk op het Russische triplex.

Kwaliteit B:

Geschuurd, ongevoegd dekfineer. Kleine pitkwastjes kunnen voorkomen. Reparaties met proppen zijn niet toegestaan. Korte kopscheurtjes mogen voorkomen. Natuurlijke kleurnuances zijn geen reden tot afkeur.

B-fineer is in veel gevallen geschikt voor blank lakwerk. Specifieke eisen aan de kwaliteit dient u vooraf kenbaar te maken. De natuurlijke kleurverschillen in berken kunnen, zeker op een groot oppervlak met meerdere platen naast elkaar, een andere uitstraling opleveren dan men aan de hand van een monster verwacht. Wij adviseren u graag, voor het beste resultaat.

Kwaliteit S:

Kwaliteit tussen B en BB in. Vaak heeft S-fineer iets meer kleurnuances en is de tekening drukker ten opzichte van B-fineer. Er zijn grotere kwastjes toegestaan en in S-fineer mogen enkele op kleur gesorteerde proppen voorkomen, maar vaak is S ongepropt.

Kwaliteit BB:

Geschuurd, meestal ongevoegd dekfineer. Reparaties met proppen. Enkele kleine kwastjes mogen voorkomen evenals kleine splits en kopscheurtjes. Vanwege de lichte kleur en geringe aantal reparaties is BB-fineer zeer geschikt voor fineer- en schilderwerk.

Kwaliteit CP (WGE):

Geschuurd dekfineer. Kleine uitgevallen kwastjes en open splits mogen voorkomen. Ook het gebruik van dubbelproppen is toegestaan. Grote kleurverschillen en enkele productiefoutjes geven geen reden tot afkeur. Vaak gebruikt voor beplakken met HPL.

Kwaliteit C:

Meestal geschuurd dekfineer. Open gebreken, splits en kleurverschillen toegestaan. Vaak gebruikt als onderhout, constructiehout en verpakkingsmateriaal.