

Voegproducten

Filler X60

OMSCHRIJVING

Siniat Filler X60 is een filler in poedervorm te mengen met water te gebruiken zonder wapeningsband. Na uitharding geeft het een sterke overgang voor het opvullen van naden van gipsplaten met half ronde afgeschuinde kanten (HRAK), geschaafde FK kanten tbv kopse kant gipskartonplaten en het vullen van voegen bij akoestische designgipsplaten. Afwerken met een Siniat finisher.



NORMEN, CERTIFICATEN EN REGLEMENTERINGEN

Onderwerp

Norm	NEN EN 13963
Brandreactieklasse	A2-s1, d0
DOP	SIDE1369630002 NI

VOORDELEN EN TECHNISCHE KENMERKEN

Voordelen:

- Gemakkelijk mengbaar.
- Weinig waterverbruik.
- Sterke verbinding zonder wapening.
- Eenvoudig smeerbaar.
- Bijzonder weinig krimp. Direct finisherlaag aanbrengen mogelijk!
- Perfecte hechting voor finisher.

Technische kenmerken

Kantvorm (*)	HRAK/ FK/ Akoestische gipsplaten
Type wapening	Geen wapening vereist
Kleur	Wit
Verwerking	Handmatig
Verwerkingstijd (**)	Start uitharding vanaf \pm 60 min.
Wachttijd volgende laag (**)	Volgende laag kan worden aangebracht na \pm 120 min.
Mengverhouding	1kg poeder = 0,5 liter water
Verbruik (rendement)	Afhankelijk van de toepassing
Droging	Droging door uitharding
Verpakking	Zak

(*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRAK = Half Ronde Afgeschuinde Kant, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant

(**) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

Opmerking: voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat FILLER voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Materiaal	Inhoud	Aantal per pallet	Artikelcode
Poeder	5kg	200	119816

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur $\geq 5^{\circ}\text{C}$.