



■ TOEPASSING

- Binnen toepasbaar.
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
- Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels en mozaïek op vrijwel alle soorten ondergronden, inclusief bestaand tegelwerk.
- Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton, gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.
- Max. formaat wandtegel 35 x 35 cm.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Pastategellijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en daarbij vrij van stof is en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede hechting.
- Zuigende ondergronden zoals lichtgewicht beton, gips e.d. goed voorbehandelen met **weber.prim tegel**.
- Slechte tot niet zuigende ondergronden voorbehandelen met **weber.prim tegel S**.

DOSERING

- **weber.col top** is klaar voor gebruik.

VERWERKEN

- Breng de lijm op de ondergrond aan met behulp van de voorgeschreven kam.
- Breng geen lijm aan op bevroren of bevroren of ontdooiende ondergronden.
- Lijmcontactvlak dient minimaal 80% te zijn.
- Druk de tegels binnen 15 minuten met een schuivende beweging in de tegellijm.
- Overtollige lijm uit de voegen verwijderen.
- Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, de tegels afvoegen met **weber.color comfort**, **weber.color perfect** of **weber.color briljant**.
- Niet poreuze ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben.
- Hogere temperaturen verkorten de open tijd.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Verwerkingstijd: gebruiksklaar.
 Praktische open tijd: ca. 30 minuten.
 Corrigeertijd: ca. 15 minuten.
 Wachtijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.
 Wachtijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.
 Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.
 Klasse: D2TE
 Getest volgens de Europese normen: EN 12004.




Voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels op vrijwel alle soorten ondergrond.

Uitstekende slijpweerstand

- Tegel over tegel
- Hoog standvermogen
- Waterbestendig

VERKOOPEENHEDEN
Emmer van 8 en 16 kg.
DOSERING
weber.col top is gebruiksklaar.
VERBRUIK
Ca. 1,5 tot 2,5 kg per m ² .
GEREEDSCHAP
Lijmkam, troffel.
KLEUR
Wit.
HOUDBAARHEID
12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

■ LET OP

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.
- Voeg geen andere additieven toe zoals water en oplosmiddelen.
- Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige natuursteen.
- De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vloer, onder water en op metaal, polyester enz.