



# Vloermortel Snel 731



Voor een snel af te werken dekvloer

## ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **Beamix Vloermortel Snel 731** is een kant-en-klare sneldrogende zandcementmortel, op basis van NEN-EN 13813, dekvloermortel en dekvloeren. Classificatie: CT-C16-F3. Aan te brengen in laagdiktes vanaf 30 mm. Voor het maken van cementdekvloeren die snel zijn af te werken. Na 4 uur beloop- en betegelbaar, na 4 dagen af te werken.

## ■ TOEPASSING

- Voor binnen.
- Ideaal voor het maken van cementdekvloeren.
- Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, tapijt, enz.
- Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

- Zorg voor een stabiele, droge en draagkrachtige ondergrond vrij van olie, vet, verfresten en andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de hechting.
- Behandel de ondergrond voor met **weber.prim vloer**. Indien men geen primer gebruikt, brand dan de ondergrond aan met een vloeibaar mengsel van cement en water (1:5).
- Niet toepassen op bevroren of ontdooiende ondergronden of als er kans op vorst bestaat binnen 24 uur na aanbrengen.

### AANMAKEN

- Voeg circa 1,6 liter schoon leidingwater toe aan 25 kg **Beamix Vloermortel Snel 731**.
- Meng bij voorkeur in een dwangmenger of speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
- Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbaar klontvrije specie.
- Meng circa 3 minuten.
- **Let op:** Indien meer dan de aangegeven hoeveelheid water wordt toegevoegd, heeft dit een nadelig effect op de snelheid van de droging en de prestaties van het product.

### VERWERKEN

- Verwerk de specie tussen de 5°C en 25°C.
- Aangemaakte specie is ± 45 minuten verwerkbaar.
- De mortelspecie op de ondergrond aanbrengen, verdelen, verdichten en op hoogte brengen. Schuur het oppervlak daarna dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met een draaiende beweging.

### AFWERKEN

- Na het maken van de cementdekvloer het werk beschermen tegen tocht en uitdroging door het af te dekken met plastic folie gedurende 24 uur na het aanbrengen van de specie.
- Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na 4 uur beloop- en betegelbaar en na 4 dagen af te werken met ieder type vloerbekleding.

## ■ TECHNISCHE INFORMATIE

### GRONDSTOFFEN

- Bindmiddel: portlandcement.
- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139).
- Grootste korrelafmeting: 3 mm.
- Toevoegingen: vulstoffen.
- Hulpstoffen: combinatie van additieven die de sterkte van droging bevorderen.



Kant-en-klare sneldrogende zandcementmortel, op basis van NEN-EN 13813, Dekvloermortel en Dekvloeren. Classificatie: CT-C16-F3.

Na 4 uur beloop- en betegelbaar

Na 4 dagen af te werken

4x zo snel zandcement

### LEVERINGSVORM

Plastic zak à 25 kg.  
Silo

### DOSERING

Circa 1,6 liter schoon leidingwater toevoegen aan 25 kg **Beamix Vloermortel Snel 731**.

### VERBRUIK

Circa 2 kg poeder per m<sup>2</sup>/mm laagdikte.  
25 kg **Beamix Vloermortel Snel 731** geeft ± 12,5 liter specie.

### GEREEDSCHAP

Verwerking: speciekuip, elektrische menger (ca 600 TPM), boerspindel, schuurbord, rei, schep.

### KLEUR

Grijs.

### HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele verpakking.



### CLASSIFICATIE

Cementgebonden: CT.  
Druksterkte: C16.  
Buigtreksterkte: F3.

### TIPS!

Gebruik **weber.floor VZC**® voor het gieten van een cementgebonden dekvloer.

Lichter werken met lichtgewicht zandcementmortel? Gebruik **Beamix Lichtgewicht Zandcement Extra 730**.

### EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

- Verwerkbaarheid: aardvochtig.
- Waterbehoefte: ca. 1,6 l / 25 kg.
- Volumieke massa: ca. 2150 kg/m<sup>3</sup>.
- Uitlevering: 500 l/ton.
- Verwerkbaarheid: ± 45 minuten.

### EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

- Druksterkte: > 16 N/mm<sup>2</sup>.
- Buigtreksterkte: > 3 N/mm<sup>2</sup>.
- Sterkteklasse: C16-F3.