

**Dé plaat
voor buiten**

Duraply



Duraply® is een verduurzaamd multiplex voor buitentoepassing.

Door het innovatieve proces, waarbij elk fineer door-en-door is behandeld, wordt een duurzaamheidsklasse van 3 behaald. Tijdens de productie blijven de natuurlijke eigenschappen van het hout behouden. Ter vergelijking; de meeste hardhout multiplexen hebben een (lagere) duurzaamheidsklasse 4 (volgens de EN-335 norm) Duraply is vervaardigd van een duurzame, Europese houtsoort en is bovendien FSC en PEFC gecertificeerd.



Duraply

Toepassingsgebieden

Duraply is geschikt voor dezelfde toepassingen als okoume. Denk hierbij aan boeiboorden, dakkapellen, gevelbekleding, deurplaten, luifels en overstekken. Duraply is ook geschikt voor (geïsoleerde) panelen voor houtskeletbouw.

Waarom kiezen voor Duraply?

- hogere duurzaamheidsklasse dan bekende hardhout multiplexen
- geen risico, 15 jaar garantie (delaminatie)
- verwerkbaar als hardhout multiplex
- licht van gewicht (tussen 400 en 500kg/m³)
- zeer goed bestand tegen aantasting door mossen en insecten
- lage Carbon Footprint
- PEFC of FSC gecertificeerd

Assortiment*

Duraply is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

- Duraply[®], blank multiplex
- Duraprime[®], 120 M μ gegrond multiplex
- Durapaint[®], multiplex met gladde, direct overschilderbare MDO toplaag (200g/m²)

Afmetingen

- diktes: 10, 12, 15 en 18mm
- afmetingen: 2500x1220 en 3100x1530mm

* informeer bij uw PontMeyer vestiging naar de beschikbare maten welke uit voorraad leverbaar zijn

Verwerking

Duraply, -prime en -paint zijn zeer goed te bewerken en af te lakken. Duraply dient schoon, droog, vlak en geventileerd te worden opgeslagen. Eventuele fineerscheurtjes en gaps dichtzetten met een daartoe geëigend vulmiddel. Alle randen 2x behandelen met PontMeyer Triplexsealer. Gebruik corrosiebestendige bevestigingsmaterialen. Pas Duraply sterk geventileerd toe en plaats panelen met voldoende afstand van elkaar zodat onderhoud aan de randen mogelijk is. Hout krimpt en zet uit afhankelijk van de vochtigheidsgraad. Hout dat niet kan werken scheurt, gaat krom staan, of komt zelfs los. Houd om dit te voorkomen rondom een centimeter vrij. Duraply dient bewerkt te worden met scherp gereedschap. Voorboren en verzinken van schroeven is een voorwaarde voor een goed en mooi eindresultaat. Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen aan het oppervlak. Boorgaten dichten met een geschikt vulmiddel.



Vraag een gratis monster aan!



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften op:

www.pontmeyer.nl