

webersys coat



- Waterdicht maken van ondergronden onder tegels
- Elastisch, op alle ondergronden toepasbaar
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 14981

webersys coat is een flexibele polymeergebonden afdichtpasta voor gebruik in combinatie met webersys band. webersys coat zorgt voor de volledige bescherming tegen water onder de tegels.

Toepassing

- Waterdicht maken van hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten en dergelijke bij tegelwerk in badkamers, douchesruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.
- Waterdicht maken van vochtgevoelige wanden en vloeren in vochtige ruimtes (sanitair, douches en keukens).

Leveringsvorm

- Emmer à 4 kg.

Product eigenschappen

- Waterdicht maken van hoekaansluitingen en vochtgevoelige ondergronden.
- Elastisch, op alle ondergronden toepasbaar.
- Te gebruiken in combinatie met **webersys band**.
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 14891

Kleur

Blauw

Certificeringen

- Gecertificeerd volgen NEN-EN 14891

Gereedschap

Kwast.

Verbruik

- Bij hoekaansluitingen ca. 300 gr/m².
- Bij vochtgevoelige ondergronden ca. 350 gr/m².

Dosering

webersys coat is direct te gebruiken.

webersys coat

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg voor een ondergrond die redelijk vlak en sterk genoeg is en daarbij droog, stof- en vetvrij is. Blijvende stoffige en/of afzandende ondergronden voorbehandelen met de **webertile prim**, tegelprimer poreuze ondergronden.

Aanmaken

webersys coat is direct te gebruiken.

Verwerken

Smeer de horizontale wand/vloer- aansluitingen en de verticale wandaansluitingen met de **webersys coat**. Gebruik hiervoor een kwast. Druk de **webersys band** in de natte pasta. Breng direct een tweede laag **webersys coat** dekkend aan. Smeer hierbij de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band. Afvoerputten en de doorvoer van leidingen en dergelijke rondom afsmeren met **webersys coat**. Voor het afdichten van vochtgevoelige ondergronden: breng met behulp van een roller of kwast een dekkende laag **webersys coat** aan. Indien noodzakelijk een 2e laag aanbrengen. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met water. De praktische opentijd bedraagt 25 minuten. De wachttijd voor verdere verwerking bedraagt 2-4 uur, afhankelijk van de temperatuur. Uitrekking tot breuk: 200%.

Technische informatie

- Praktische open tijd: ca. 25 minuten.
- Wachttijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.
- Wachttijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.
- Initiële hechting: 1,5 N/mm².
- Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mm².
- Uitrekking tot breuk: 200%.
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 14891

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum, indien vorstvrij en droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Let op

- **webersys coat** toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
- **webersys coat** is niet geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, waterreservoirs en industriële vloeren.
- **webersys coat** is ook verkrijgbaar via **webersys pack**. Een compleet afdichtpakket bestaande uit **webersys coat**, **webersys band** en kwast.