
VALTTI OPAQUE

Produktinformatie

PRODUKT

Omschrijving	: Waterverdunbare dekkende beits op basis van een combinatie alkyd en acrylaat. Beschermt het hout tegen weersinvloeden. De structuur van het hout blijft (enigszins) zichtbaar.
Toepassing	: Op nieuw en voorheen gebeitst hout zowel binnen als buiten. Bijvoorbeeld op kozijnen, gevelbeschietingen, dekljsten, logs, deuren, etc..
Kleur	: Volgens kleurenkaart of kleurenmengsysteem.
Glansgraad	: Zijdemat.
Verpakking	: 1 – 3 en 10 liter (basis is 0,9 - 2,7 en 9 liter).
Kenmerken	: Langdurige bescherming. Kleurvast. Nagenoeg reukloos. Hoge dekkraft. Milieuvriendelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	: Combinatie van alkyd an acrylaat.
Soortelijk Gewicht	: 1.1 – 1.2.
Vaste stofgehalte	: 35 %.
Droogtijden;	: Stofdroog ; na 1 uur.
(23 °C - 50 % R.V)	Overschilderbaar ; na 2 uur.
Rendement	: Geschaafd hout ; circa 8 - 10 m ² /ltr. Ruw gezaagd hout ; circa 4 - 6 m ² /ltr.
Overschilderbaarheid	: Met nagenoeg ieder verfsysteem.
Houdbaarheid	: In gesloten verpakking minimaal 12 maanden.

VERWERKINGSGEGEVENS

Conditie ondergrond	: De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Een verweerde ondergrond goed schuren en voorbehandelen met Valtti Base.
Applicatie	: Kwast, verfrol of spuiten (Airless spray: Nozzle 0.018” – 0.023”). Verdunnen met maximaal 10 % water.
Verwerkingstemperatuur	: Boven 5 °C.
Verdunning	: Water.
Reinigen gereedschap	: Water.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

EG Gevarencode	: S 2, 23.
----------------	------------

GEBRUIKSAANWIJZING

- VOORBEHANDELING : Het oppervlak ontdoen van vuil, vet en losse delen door middel van schuren. Verweerde oppervlakten en nieuw hout direct behandelen met één laag Valti Base. Roestvormende ondergronden (bijvoorbeeld spijkerkoppen) voorbehandelen met Rostex. Vette ondergronden eerst wassen met Finn cleaner en goed naspoelen met water. Glanzende ondergronden mat schuren alvorens te behandelen.
- CONDITIE SCHILDEREN : Het oppervlak dient schoon en droog te zijn. Verwerken bij een temperatuur van boven de 5 °C en een relatieve vochtigheid beneden de 80 %.
- UITVOERING : Voor aanvang de bus goed roeren om eventuele kleurverschillen te voorkomen. Na de voorbehandeling minimaal twee lagen aanbrengen. Ruim en lobbig verwerken met de kwast. De kopse kanten altijd ruim insoppen.
Bij toepassing van lichte kleuren kunnen de kwasten van het hout ‘doorbloeden’. Dit is een natuurlijke reactie welke de beschermlaag van de verf niet aantast. Om dit ‘doorbloeden’ tegen te gaan dient u de knoest eerst met Valti Knotting te behandelen.
- REINIGEN GEREEDSCHAP : Gereedschappen reinigen met water.
- ALGEMEEN : Een veiligheidsvoorschrift is op verzoek verkrijgbaar.

Finnpaints streeft ernaar de produktinformatie zo volledig mogelijk te verstrekken, doch behoudt zich het recht voor om samenstellingen te wijzigen. Schade door ondeskundig gebruik kan niet worden geclaimd. Wij kunnen niet meer garanderen dan de verf zelf. Uitgave februari 2007.
