



weber.rep cebar

Cebarpoeder-snelcement 1



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber.rep cebar** is een reparatiemortel met extra snelle afbinding die breed inzetbaar is voor onder meer spoedreparaties en montages.
- **weber.rep cebar** heeft een hoge sterkte (35 N/mm²) en een extra snelle afbinding (1 minuut).

■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weber.rep cebar** is breed inzetbaar voor onder meer spoedreparaties en montages, bevestigen en stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang) en het dichten van gaten en bevestigen van beugels en haken.
- In sommige gevallen kan droog **weber.rep cebar** op het lek worden gedrukt, totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen van de ondergrond.
- Zorg voor een draagkrachtige ondergrond.
- Voor het aanbrengen de ondergrond eerst voorbevochtigen.
- Draag geschikte handschoenen.

AANMAKEN

- Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen **weber.rep cebar**.
- In sommige gevallen kan droog **weber.rep cebar** op het lek worden gedrukt, totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

VERWERKEN

- **weber.rep cebar** trekt zeer snel aan.
- Maak niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is.
- 3 minuten na verwerking, is het product belastbaar.
- De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.
- Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.

AFWERKEN

- Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.
- Soortelijk gewicht: ca. 2,0.
- Gebruik: niet onder 5 °C verwerken.
- Druksterkte na 15 minuten: ca. 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevingstemperatuur).
- Druksterkte na 28 dagen: ca. 35 N/mm².



Reparatiemortel met extra snelle afbinding, die breed inzetbaar is. Binnen en buiten toepasbaar. Geschikt voor wanden en vloeren.

Zeer snelle verharding

1 minuut verwerkbaar

Waterplug

Goede hechting op PVC

LEVERINGSVORM

Emmer à 6 of 12 kg.

DOSERING

Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen **weber.rep cebar**.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, troffel en spaan.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.

TIPS!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen. Voor een minder snelle afbinding adviseren wij **weber.rep cebarrox**.

■ LET OP

- **weber.rep cebar** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weber.rep rox**.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5 °C verwerken.

