

Ardatec Flexdicht

OPPERVLAKTE AFDICHTING

VOORDELEN

- Onder keramische tegels
- Zeer elastisch
- Gebruiksklaar

PRODUCT

Ardatec FlexDicht is een gebruiksklare afdichting voor oppervlakken op basis van een gemodificeerd kunststofdispersie.

TOEPASSINGEN

Ardatec FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wanden en vloeren. Ardatec FlexDicht is vochtbestendig en daarom uitermate geschikt voor 'natte ruimten'. Met Ardatec FlexDicht kan men zowel grote oppervlakken als kieren rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten afdichten. Tevens is het te gebruiken als kimpasta. Gesloten hoekaansluitingen kan men met Ardatec FlexDicht afdichten. Bij moeilijke hoekaansluitingen adviseren wij Ardatec FlexDicht te gebruiken in combinatie met Ardatape. Voor afdichtingen buitenshuis en of onder water kan Ardatec FlexDicht niet worden gebruikt. Voor deze toepassingen adviseren wij de flexibele afdichtlaag Ardatec 2K Flex.

EIGENSCHAPPEN

- Afdichting onder keramische bekledingen.
- Makkelijk aan te brengen.
- Voor natte ruimten.
- Elastisch.
- Scheuroverbruggend tot 3-4 mm.

VERWERKING

Ondergrond: Ardatec FlexDicht kan op vrijwel elke ondergrond worden aangebracht. Ook geschikt op vloerverwarming. De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardagrip Classic. De voorstrijk dient droog te zijn voordat Ardatec FlexDicht kan worden aangebracht.

Aanbrengen: Ardatec FlexDicht vóór gebruik goed doorroeren. Ardatec FlexDicht kan men met een kwast of lamsvachtroller aanbrengen. Voor hoekafdichtingen met een blokkwast voldoende aanbrengen. Bij moeilijke hoekaansluitingen vervolgens Ardatape in de eerste nog een natte laag aanbrengen en gladstrijken. Na drogen een



tweede laag aanbrengen. Ook bij leidingdoorvoeren in wand en vloer, rondom afvoerputjes Ardatec FlexDicht met een blokkwast aanbrengen. Het gebruik van een klemflens en afdichtmanchetten wordt aangeraden om waterdichtheid te garanderen. Voor grote oppervlakken kan een lamsvachtroller worden gebruikt. Een tweede laag kan pas worden aangebracht als de eerste laag droog is. De tweede laag kan worden aangebracht met een kwast, lamsvachtroller of een plakspaan. Bij dilatatievoegen wordt Ardatape in de vorm van lussen in de eerste laag Ardatec FlexDicht geplaatst. Na droging wordt de lus met een tweede laag Ardatec FlexDicht over gestreken.

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Uitleg over Ardatape vindt u in het desbetreffende Ti-blad. Op de volledig droge Ardatec FlexDicht kan met Bostik tegellijmen direct worden verlijmd.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking
30604954	4026923100111	emmer 8kg
30604959	4026923100128	emmer 15kg

OPSLAG EN STABILITEIT

In ongeopende, originele verpakking 12 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thevercer.com verkrijgbaar

Technische kenmerken	
Basis	gemodificeerde kunstharsdispersie
Consistentie	hoog visceus, druipvrij
Soortelijk gewicht	ca. 1,5 kg/ltr
Verbruik	ca. 1,5 - 2,0 kg/m ² , afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond (o.a. zuigkracht)
Scheuroverbrugging	tot 3 - 4 mm
Verwerkingstemperatuur	niet onder +5°C
Droogtijd na aanbrengen	ca. 10 uur bij 20°C (afhankelijk van de temperatuur en zuigkracht van de ondergrond)
Giscode	D1
Kleur	Licht grijs
Pallet	51 (8kg emmer) 30 (15kg emmer)

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be