



weber.rep rox

Rhinorox-reparatiemortel



REPARATIEMORTELS

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Universele, standvaste reparatiemortel. Geschikt voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden aan beton, wanden en vloeren, binnen en buiten.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- Universele, standvaste mortel die dankzij de zeer hoge hecht-, druk- en buigsterkte bij uitstek geschikt is voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden.
- Zeer geschikt voor het repareren van betonnen wanden en vloeren, balkonplaten, betonranden, lateien en dergelijke.
- Te gebruiken als ondersabelingsmortel.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet samenhangend, draagkrachtig, schoon, vetvrij en vrij van losse delen zijn.
- Wapeningsstaal moet goed ontroest en ontvet zijn en behandeld worden met een wapeningsprimer.
- Behandel een sterk zuigende ondergrond voor met **weber.flevo ogv**.
- Draag geschikte handschoenen.

AANMAKEN

Toepassing weber.rep rox	Dosering
Reparaties en ondersabeling < 4 cm.	2,6 liter / 20 kg leidingwater.
Reparaties 4 - 8 cm en oppervlakken groter dan 30 x 30 cm.	weber.rep rox vermengen met fijn grind of grof zand (0 - 8 mm) in de volumeverhouding 2:1 (daarna de bovenstaande waterdosering toepassen).

- Voeg het water toe aan de mortel en meng met een troffel of boormachine met roerspindel tot een klontvrije substantie.
- **weber.rep rox** is ca. 20 minuten verwerkbaar bij 20 °C, kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
- Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
- Nadat de specie is aangetrokken, kan men het oppervlak afwerken met een vlak- of schuurspaan.
- Bescherm de mortel tegen snel uitdrogen door afdekken of bevochtigen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.
- Korrelgrootte: 0 – 0,7 mm.
- Gebruik: niet onder 5 °C verwerken (reparaties de eerste dagen tegen vorst beschermen).
- Druksterkte na 1 dag: > 5 N/mm².
- Druksterkte na 28 dagen: >30 N/mm².



Universele, standvaste reparatiemortel. Geschikt voor alle reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren, binnen en buiten.

Constructieve toepassingen binnen en buiten

Universeel toepasbaar

2 - 80 mm laagdikte

Snel belastbaar

Sterkte 28 dagen: > 30 N/mm²

LEVERINGSVORM

Emmer à 20 kg.

VERBRUIK

20 kg droge poeder, aangemaakt met 2,6 liter water, geeft ca. 11 liter mortel.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, boormachine met roerspindel en troffel.

KLEUR

Cement grijs.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

TIPS!

Bij reparaties dieper dan 4 cm of oppervlaktes groter dan 30 x 30 cm, kan men de **weber.rep rox** vermengen met fijn grind of grof zand in de volume verhouding 2 delen **weber.rep rox**: 1 deel zand of fijn grind.

■ LET OP

- Het toevoegen van zand of grind beïnvloedt de druksterkte.
- Het vochtgehalte van het zand beïnvloedt de benodigde hoeveelheid water.
- Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5 °C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst.

REPARATIEMORTELS

